CLUXER®
PARTES Y HERRAMIENTAS

FICHA TÉCNICA
TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 15.24M

DESCRIPCIÓN

MODELO	CXTCF15-1/4	CXTCF15-3/8	CXTCF15-1/2
MARCA	C L U X E R		
CARGA POR TARIMA (cajas)	X		
DIÁMETRO EXTERIOR (pulg)	1/4	3/8	1/2
DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	6.35	9.52	12.7
PZS POR CAJA	1	1	1
DIÁMETRO CON EMPAQUE (cm)	42	39	57
ALTO CON EMPAQUE (cm)	0.71	1	1.31
PESO CON EMPAQUE (gr)	1,212	1,983	2,880
ALEACIÓN	C12200		
COMPOSICIÓN (COBRE)	99.99%		
COMPOSICIÓN (FÓSFORO)	0.015% - 0.040%		
PRESIÓN DE TRABAJO INTERNA (psi)			
150°F (65˚C)	1195	836	618
250°F (121˚C)	1125	787	581
350°F (176˚C)	938	656	485
400°F (204˚C)	703	492	363

CLUXER®
PARTES Y HERRAMIENTAS

FICHA TÉCNICA
TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 15.24M

MODELO	CXTCF15-5/8	CXTCF15-3/4	CXTCF15-7/8
MARCA	C L U X E R		
CARGA POR TARIMA (cajas)	X		
DIÁMETRO EXTERIOR (pulg)	5/8	3/4	7/8
DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	15.9	19.1	22.3
PZS POR CAJA	1	1	1
DIÁMETRO CON EMPAQUE (cm)	64	55	59
ALTO CON EMPAQUE (cm)	1.7	2.1	2.4
PESO CON EMPAQUE (gr)	3,955	6.100	6.190
ALEACIÓN	C12200		
COMPOSICIÓN (COBRE)	99.99%		
COMPOSICIÓN (FÓSFORO)	0.015% - 0.040%		
PRESIÓN DE TRABAJO INTERNA (psi)			
150°F (65˚C)	525	435	495
250°F (121˚C)	494	409	466
350°F (176˚C)	412	341	388
400°F (204˚C)	309	256	291